

FLOORITE HS., FLOORITE OVERLAYMENT, FLOORITE LEVEL 10



1 เตรียมเครื่องมือ และอุปกรณ์ ในการผสมปูน FLOORITE



2 ทำความ สะอาดพื้นผิว



3 ทาน้ำยา PRIMER (น้ำยาประสาน คอนกรีต คอนไลท์ แองเคิล-อิท)



4 การผสม FLOORITE HS., FLOORITE OVERLAYMENT, FLOORITE LEVEL10 เมื่อเทพองเคมีซีเมนต์หมดแล้ว จะใช้เวลาผสมประมาณ 3 นาที (ใส่น้ำหรือน้ำยาลงในถังผสมก่อนเทพองเคมี ซีเมนต์, ปริมาณการใช้น้ำดู ข้อ 7)



5 เท FLOORITE HS., FLOORITE OVERLAYMENT, FLOORITE



6 ลูกล้างหนาม (กลิ้งไล่ฟองอากาศ)



7 หากยังระคายเคืองต้องรีบปรึกษาแพทย์ หากน้ำยาหรือผงเคมีซีเมนต์เข้าปากและกลืนลงท้องต้องดื่มน้ำมากๆ แล้วทำให้อาเจียนและรีบปรึกษาแพทย์

FLOORITE HS., FLOORITE OVERLAYMENT, FLOORITE LEVEL 10 (เมื่อแล้วเสร็จ)

FLOORITE HS. 1 ชุด = ผงเคมีซีเมนต์ 20 กิโลกรัม น้ำยา 4.5 ลิตร

✦ FLOORITE OVERLAYMENT ผงเคมีซีเมนต์ 25 กิโลกรัม ผสมน้ำสะอาด 5-5.2 ลิตร

✦ FLOORITE LEVEL 10 ผงเคมีซีเมนต์ 25 กิโลกรัม ผสมน้ำสะอาด 5.5-6 ลิตร

✦ การเก็บต้องเก็บไว้ในที่แห้ง และเก็บไว้ในที่ร่ม

โดยเก็บสูงจากพื้นอย่างน้อย 5 เซนติเมตร

✦ การขนส่งต้องใช้ผ้าคลุมขณะส่ง

✦ อายุการใช้งาน 6 เดือน

✦ หากเปิดถุงแล้วใช้ไม่หมดให้มัดปากถุงให้แน่นโดยไล่อากาศ

ออกก่อนมัดปากถุง (อายุการใช้งานจะสั้นลงเมื่อเปิดถุงใช้แล้ว)

✦ หากผงซีเมนต์มีความร้อน เช่น กองเก็บไว้นานแฉะ จะต้องพักให้เย็นก่อน

✦ หากน้ำยาหรือผงเคมีซีเมนต์เข้าตาต้องรีบล้างน้ำสะอาดทันที



THAKOON BANGKOK (2001) CO.,LTD.

33/22 M.9 BORROMMARATCHACHONNANEE, Rd.,
CHIMPLEE, TALINGCHAN, BANGKOK.10170
TEL 0 2887 7200-9 FAX 0 2448 6350

THAKOON PATTHANA CO.,LTD.

33/22 M.9 BORROMMARATCHACHONNANEE, Rd.,
CHIMPLEE, TALINGCHAN, BANGKOK.10170
TEL 0 2887 7200-9 FAX 0 2448 6350



WWW.THAIBUILD.COM/THAKOON E-MAIL : thanakoon2001@hotmail.com

Call Center : 08 9965 7687

(ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามลอกเลียนแบบและนำไปใช้ในเชิงธุรกิจ)