

# DRYCRETE HS, DRYCRETE HB



**1** ผิวคอนกรีตที่แตกเสียหาย ซึ่งจะซ่อมแซมด้วย DRYCRETE HS, DRYCRETE HB



**2** ทาน้ำยา PRIMER (น้ำยาประสาน คอนกรีต คอนโลท แองเคิล-อิท)



**3** การผสม DRYCRETE HS, DRYCRETE HB, เมื่อเทพวงเคมีซีเมนต์หมดแล้ว จะใช้เวลาผสม ประมาณ 3 นาที (ใส่น้ำหรือน้ำยา ลงในถังผสมก่อนเทพวงเคมีซีเมนต์, ปริมาณการใช้น้ำดู ข้อ 5)



**3** DRYCRETE HS 1 ชุด = พวงเคมีซีเมนต์โพลิเมอร์ 20 กิโลกรัม น้ำยา 4.5 ลิตร  
 DRYCRETE HB พวงเคมีซีเมนต์ 25 กิโลกรัม ผสมน้ำสะอาด 4.25-4.75 ลิตร



**4** นำ DRYCRETE HS, DRYCRETE HB ฉาบลงบนผิวคอนกรีตที่แตก



**5**



- ✦ การเก็บต้องเก็บไว้ในที่แห้ง และเก็บไว้ในที่ร่ม โดยเก็บสูงจากพื้นอย่างน้อย 5 เซนติเมตร
- ✦ การขนส่งต้องใช้ผ้าคลุมขณะส่ง
- ✦ อายุการใช้งาน 6 เดือน
- ✦ หากเปิดถุงแล้วใช้ไม่หมด ให้มัดปากถุงให้แน่น โดยใส่อากาศออกก่อนมัดปากถุง (อายุการใช้งานจะสั้นลงเมื่อเปิดถุงใช้แล้ว)
- ✦ หากน้ำยาหรือพวงเคมีซีเมนต์เข้าตา ต้องรีบล้างน้ำสะอาดทันที หากยังระคายเคือง ต้องรีบปรึกษาแพทย์
- ✦ หากน้ำยาหรือพวงเคมีซีเมนต์ เข้าปากและกลืนลงท้องต้องดื่มน้ำมากๆ แล้วทำให้อาเจียน และรีบปรึกษาแพทย์



**THANAKOON BANGKOK (2001) CO.,LTD.**  
 33/22 M.9 BORROMMARATCHACHONNANEE, Rd.,  
 CHIMPLEE, TALINGCHAN, BANGKOK.10170  
 TEL. 0 2887 7200-9 FAX. 0 2448 6350

**THANAKOON PATTHANA CO.,LTD.**  
 33/22 M.9 BORROMMARATCHACHONNANEE, Rd.,  
 CHIMPLEE, TALINGCHAN, BANGKOK.10170  
 TEL. 0 2887 7200-9 FAX. 0 2448 6350



WWW.THAIBUILD.COM/THANAKOON E-MAIL : thanakoon2001@hotmail.com  
 Call Center : 08 9965 7687

(ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามลอกเลียนแบบและนำไปใช้ในเชิงธุรกิจ)