

ANGLE PLUG



1 ตรวจสอบตาน้ำ และสกัดให้เป็นรูทางปลา (ปากเล็ก ด้านในใหญ่กว่าเล็กน้อย)



2 การผสม ANGLE PLUG ใส่ในน้ำสะอาดและ ANGLE PLUG คนจนเป็นพุดดี (คล้ายดินน้ำมัน) ปริมาณการผสมต้องผสมให้มีมวลมากกว่ารูของตาน้ำ



3 นำ ANGLE PLUG ขึ้นมาปั้นและบีบเบาๆ เพื่อให้เนื้อ ANGLE PLUG เนียนและแน่น (ขณะปั้นจะรู้สึกร้อนมือเล็กน้อย)



4 นำ ANGLE PLUG อัดเข้าที่ตาน้ำ และใช้มือกดไว้ประมาณ 1 นาที หรือจน ANGLE PLUG แข็งและน้ำหยุดไหล



ANGLE PLUG เมื่องานแล้วเสร็จ (หากจะต้องแต่งผิวให้เรียบ ต้องทิ้งให้ ANGLE PLUG แข็งสนิทอย่างน้อย 7 วันและต้องแต่งผิวด้วยความระมัดระวัง

ANGLE PLUG 1 กระป๋อง = ผงเคมีซีเมนต์ 5 กิโลกรัม การผสมน้ำ จะผสมน้ำเพียงเล็กน้อยให้ส่วนผสมเป็นพุดดี (เหมือนดินน้ำมัน)

- ✦ อายุการใช้งาน 6 เดือน
- ✦ หากเปิดกระป๋องแล้วใช้ไม่หมดให้มัดปากถุงให้แน่นโดยใส่อากาศออกก่อนมัดปากถุงและปิดฝากระป๋องให้แน่น (อายุการใช้งาน จะสั้นลงเมื่อเปิดถุงใช้แล้ว)
- ✦ ควรผสม ANGLE PLUG ในปริมาณให้พอกับการใช้งาน (ANGLE PLUG จะแห้งภายใน 2 นาที)
- ✦ การเก็บต้องเก็บไว้ในที่แห้งและเก็บไว้ในร่มโดยเก็บสูง จากพื้นอย่างน้อย 5 เซนติเมตร
- ✦ ควรใส่ถุงมือขณะปฏิบัติงาน
- ♻️ ผงเคมีซีเมนต์เข้าตาต้องรีบล้างน้ำสะอาดทันทีหากยังระคายเคืองต้องรีบปรึกษาแพทย์
- ♻️ ผงเคมีซีเมนต์เข้าปากและกลืนลงท้องต้องดื่มน้ำมากๆแล้วทำให้อาเจียน และรีบปรึกษาแพทย์



THANAKOON BANGKOK (2001) CO.,LTD.
33/22 M.9 BORROMMARATCHACHONNANEE, Rd.,
CHIMPLEE, TALINGCHAN, BANGKOK.10170
TEL. 0 2887 7200-9 FAX. 0 2448 6350

THANAKOON PATTHANA CO.,LTD.
33/22 M.9 BORROMMARATCHACHONNANEE, Rd.,
CHIMPLEE, TALINGCHAN, BANGKOK.10170
TEL. 0 2887 7200-9 FAX. 0 2448 6350



WWW.THAIBUILD.COM/THANAKOON E-MAIL : thanakoon2001@hotmail.com
Call Center : 08 9965 7687

(ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามลอกเลียนแบบและนำไปใช้ในเชิงธุรกิจ)