



รายละเอียดผลิตภัณฑ์

คอนโล่ โทล์ แอ๊ดฮีชีฟ ออนโทด์ เป็นปูนผสมเสร็จพร้อมใช้งาน ผสมน้ำใช้งานได้ทันที เหมาะสำหรับงานติดกระเบื้องทับบนกระเบื้อง, โม่เสก, หินอ่อน, แกรนิต โดยไม่ต้องรื้อกระเบื้องเก่าออก คอนโล่ โทล์ แอ๊ดฮีชีฟ ออนโทด์ มีแรงยึดเกาะสูง มีความลื่นและหดตัวน้อยมาก เวลาการเช็ดตัวพอเหมาะกับการทำงาน เมื่อติดกระเบื้องไม่ลื่นไถลลง (NON-SAG) ทำงานง่ายต่อการปรับแต่งแนวกระเบื้อง เมื่อแข็งตัวแล้วจะให้ความแข็งแรง การยึดเกาะและกันซึมที่ดีกว่าและยาวนานกว่า

การผสม

ผสม คอนโล่ โทล์ แอ๊ดฮีชีฟ ออนโทด์ กับน้ำใสสะอาด ให้มีความเหนียว 40 เหมาะกับงานติดตั้งกระเบื้อง ผสมกวนให้เข้ากันดี ปล่อยให้ทิ้งไว้ 5-10 นาที ก่อนนำไปใช้งาน

วิธีการใช้งาน

- ทำความสะอาดพื้นผิวกระเบื้องเดิมให้สะอาดปราศจากฝุ่น
- พรมน้ำให้ผิววัสดุเดิมมีความชื้น หากมีน้ำขัง ให้กวาดน้ำที่นองออกให้หมด
- ฉาบปูนกาวย คอนโล่ โทล์ แอ๊ดฮีชีฟ ออนโทด์ ลงบนผิวกระเบื้องเดิม ปาดให้ได้ความหนาตามที่เหมาะสม แล้วใช้เกรียงทวิ
- จัดแนวกระเบื้องเว้นร่องตามต้องการและทิ้งไว้อย่างน้อย 24 ชม. ก่อนทำการยาแนวปิดร่องกระเบื้อง

พื้นที่การใช้งาน

คอนโล่ โทล์ แอ๊ดฮีชีฟ ออนโทด์ 1 กุญ 25 กก. ใช้งานได้ 4-5 M² (หนา 3 มม.)

การจัดเก็บ

เก็บในที่แห้ง ไม่ชื้น มีอากาศถ่ายเทพอเหมาะอายุการกองเก็บ 3 เดือน

หมายเหตุ

- ควรใช้เกรียงในการฉาบปูนติดกระเบื้อง
- การฉาบปูนกาวยไม่ควรปาดปูนกาวยแต่ละครั้งเกิน 1 ม²
- เมื่อแห้งแล้วไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก
- หลังจากการผสมควรใช้งานให้หมดภายในเวลา 30 นาที

We provide expert solution for all your construction needs.



บริษัท ธนาคุณกรุงเทพ (2001) จำกัด

33/22 หมู่ที่ 9 ถนนบรมราชชนนี แขวงจิมพลี
เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ : 0-2887-7200-9 แฟกซ์ : 0-2448-6350
www.special4cons.com
E-MAIL : thanakoon2001@hotmail.com

บริษัท ธนาคุณพัฒนา จำกัด

33/22 หมู่ที่ 9 ถนนบรมราชชนนี แขวงจิมพลี
เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ : 0-2887-7200-9 แฟกซ์ : 0-2448-6350
www.special4cons.com
E-MAIL : thanakoon2001@hotmail.com

