



ลักษณะและคุณสมบัติ

คอนไลท์ ไดนามิค โทล์ เกราท คือ ปูนกาวยาแนวผสมเสร็จจากโรงงาน เหมาะสำหรับ งานยาแนวทั่วไปทั้งกระเบื้องเคลือบ เซรามิก และอื่น ๆ มีความเหนียวทำงานง่าย มีให้เลือกหลายสี ตามความต้องการ

วัตถุดิบ

- ปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์ประเภท 1 ตามมาตรฐาน ASTM - 150 และ มอก. 15-2523
- หินบดละเอียดอบแห้งตามมาตรฐาน
- เคมิคุณภาพสูงที่เลือกสรรมาจากต่างประเทศ มีคุณสมบัติในการยึดแน่น ไม่แตกร้าว ไม่ขึ้นรา
- มีหลายสีให้เลือกตามความต้องการ

วิธีใช้งาน

1. ทำความสะอาดพื้นที่ที่จะใช้งานให้สะอาดและมีความชื้นพอเหมาะ แต่ไม่เปียก
2. ผสมปูนยาแนวกับน้ำสะอาด ประมาณ 300 - 330 ซีซี. ให้มีความเหนียวพอเหมาะกับการใช้งาน
3. ปูนยาแนว 1 กก. ยาแนวขนาดร่อง 5 x 5 มม. ได้ 20 - 23 ม. หรือสามารถใช้ยาแนวร่องกระเบื้อง ขนาดร่องกว้าง 5 มม. ได้ดังนี้

ขนาดกระเบื้อง	ได้พื้นที่ยาแนว	
4" x 4"	2 - 2.5	ม ² / กุญ 1 กก.
8" x 8"	2 - 2.5	ม ² / กุญ 1 กก.
8" x 10"	2.5 - 3	ม ² / กุญ 1 กก.
12" x 12"	3.5 - 4	ม ² / กุญ 1 กก.

4. หลังจากผสมน้ำแล้วควรใช้ให้หมดภายใน 1-2 ชม.
5. หลังจากยาแนวกระเบื้องเสร็จแล้วควรทิ้งไว้ อย่างน้อย 48 ชม. จึงใช้งาน

การกอบเก็บ

- ควรเก็บไว้ในที่ร่ม ไม่ชื้น อายุการกอบเก็บ 3 เดือน

ขนาดบรรจุ

น้ำหนักบรรจุ 1 กก. / กุญ
น้ำหนักบรรจุ 20 กุญ / กล่อง

We provide expert solution for all your construction needs.



บริษัท ธนาคุณกรุงเทพ (2001) จำกัด

33/21-22 หมู่ที่ 9 ถนนบรมราชชนนี ซอย 73
แขวงจิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ๙ 10170
โทรศัพท์ : 0-2887-7200-9 แฟกซ์ : 0-2448-6350
www.special4cons.com
E-MAIL : thanakoon2001@hotmail.com

บริษัท ธนาคุณพัฒนา จำกัด

33/21-22 หมู่ที่ 9 ถนนบรมราชชนนี ซอย 73
แขวงจิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ๙ 10170
โทรศัพท์ : 0-2887-7200-9 แฟกซ์ : 0-2448-6350
www.special4cons.com
E-MAIL : thanakoon2001@hotmail.com

